

CHEMLOCK 638

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

BUS- & LAGERBEVESTIGING · HOGE STERKTE · REF. 083.638

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Chemlock 638 Bus- & Lagerbevestiging
Artikelnummer	083.638
Categorie	Anaerobe lijm
Merk / Fabrikant	CTN
Inhoud	50 ml & 250 ml
Verpakking	12 stuks per doos
Kleur	Groen

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale schroefdraad	M36
Spleetvullend vermogen	0,20 mm
Losbreek moment	30-40 Nm
Handsterkte	2-5 minuten
Functionele sterkte	1-3 uur
Eindsterkte	12 uur
Temperatuurbestendigheid	-55°C tot +150°C
Viscositeit (25°C)	1500-2500 mPa.s
Dichtheid (25°C)	1,10 g/cm ³
Afschuifsterkte	25-30 N/mm ²
Vlampunt	>100°C
Dampdruk	<3 mbar

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Verlijming voor cilindrische passende onderdelen
- ✓ Hoge sterkte
- ✓ Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen
- ✓ Bestand tegen lichte vervuiling door industriële oliën
- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Voorkomt loskomen en lekken door schokken en trillingen

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlakken reinigen en ontdoen van olie en vet. Product aanbrengen op beide onderdelen. Onderdelen samenvoegen binnen handsterkte tijd. Na volledige uitharding is de verbinding definitief.

TOEPASSINGSGEBIED

Bus- en lagerbevestiging · Cilindrische verbindingen · Metaalbewerking · Algemeen industrieel gebruik · Spelingen tot 0,25 mm

⚠ Hardt uit zonder aanwezigheid van lucht tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Niet geschikt voor gebruik op kunststoffen.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,
onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit
datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.