# FRAME COATING

HOOGWAARDIGE GLANSLAK OP BASIS VAN ALKYDHARS · REF. 1083

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

## PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| Productnaam | **Frame Coating** |
| Artikelnummer | **1083** |
| Categorie | **Glanslak** |
| Basis | **Alkydhars** |
| Kleur | **Zwart (RAL 9011)** |
| Inhoud | **400 ml** |
| Verpakking | **12 stuks per doos** |

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Spuitafstand | **± 20 cm** |
| Uitdamptijd tussen lagen | **5 min - 4 uur** |
| Type | **Alkydhars basis** |
| Afwerking | **Hoogglans** |

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Snelle droging
- ✓ Goede glans
- ✓ Hoge dek- en vulkracht
- ✓ Goede vloeiing
- ✓ Kras- en stootvast

## GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond schoon, droog en vetvrij maken. Spuitbus minimaal 2 minuten schudden voor gebruik. Spuitafstand ± 20 cm aanhouden. Eerste laag dun voorspuiten, aanbrengen in twee kruislagen. Tussen lagen minimaal 5 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Na 4 uur volledig laten doorharden voor volgende laag. Na gebruik ventiel schoonspuiten door spuitbus op de kop te houden en sproeikop 5 seconden ingedrukt houden.

## TOEPASSINGSGEBIED

Machines · Truck en trailers · Hekwerken · Landbouwwerktuigen · Chassis · Staalbouw

## CONTACTINFORMATIE

**ChemTechniek Nederland**
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

## DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.