MOTO GASKET

AFDICHTINGSKIT VOOR HOGE TEMPERATUREN · REF. 1193

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Moto Gasket**
Artikelnummer	**1193**
Categorie	**Afdichtingskit**
Inhoud	**200 ml**
Kleur	**Grijs**
Verpakking	**12 stuks per doos**
Houdbaarheid	**12 maanden bij +5°C tot +25°C**

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	**+5°C / +40°C**
Dichtheid	**1,18 g/ml**
Flow (ISO 7390)	**<2 mm**
Huidvormingstijd (23°C/55% RF)	**ca. 5 min**
Uithardingssnelheid	**2 mm / 24h**
Temperatuurbestendigheid	**-60°C / +250°C**
Shore-A hardheid (DIN53505)	**40**
Treksterkte	**3,4 MPa (N/mm²)**
Breukrek (DIN53504)	**330 %**
Vorstbestendig transport	**Ja, tot -15°C**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Blijvend elastisch na uitharding
- ✓ Vervangt voorgevormde pakkingen
- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Bestand tegen zeer hoge temperaturen (piek 250°C)
- ✓ Weerstaat schokken en trillingen
- ✓ Huidvorming na 10-20 minuten

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Oppervlakken reinigen en ontvetten
2. Product gelijkmatig aanbrengen
3. Binnen verwerkingstijd van 5 minuten assembleren
4. 24 uur laten uitharden voor volledige belasting

TOEPASSINGSGEBIED

Afdichtingen van motoren en behuizingen · Automotive en motorfietsindustrie · Trekker- en machinebouw · Elektrische industrie · Turbine en kerncentrales · Motor- en pompbouw · Gas, water en elektriciteit · Verlijmen bij hoge temperaturen

⚠ Uitsluitend geschikt voor temperaturen tussen +5°C en +40°C tijdens verwerking.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,

E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.