MS-880 VOLVLAKVERLIJMING

1-COMPONENTIGE MS-POLYMER LIJM · REF. 1254

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**MS-880 Volvlakverlijming**
Artikelnummer	**1254**
Categorie	**Volvlakverlijming**
Karakter	**Elastisch**
Kleur	**Beige**
Inhoud	**20 kg/emmer**
Verbruik	**0,7 - 1,4 m²/kg**

TECHNISCHE GEGEVENS

Hardheid	ca. 50 Shore A
Maximale rek	250%
Treksterkte	ca. 1,5 N/mm²
Huidvorming	ca. 30 minuten bij +20°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Watervrij, waardoor geen uitzetting van het hout
- ✓ Duurzaam, permanent elastisch blijvend
- ✓ Absorbeert akoestische vibraties en mechanische trillingen
- ✓ Isocyanaat- en oplosmiddelvrij, reukloos
- ✓ Blaas- en krimpvrij
- ✓ Hoge mechanische weerstand en bewegingsopname
- ✓ Niet corrosief ten opzichte van metalen
- ✓ Goed UV-, weer-, water- en vochtbestendig
- ✓ Snelle doorharding
- ✓ Uitstekend te verkammen door thixotrope structuur
- ✓ Geschikt voor vloerverwarming

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding: ondergrond vlak, schoon, stofvrij en vast maken. Oude parketvloeren en ongeschikte oppervlaktelagen zoals verfresten, vernis en oude lijmlagen grondig verwijderen. Ontvetten van te verlijmen materialen aanbevolen. Zeer poreuze ondergronden vooraf primeren. Lijm eenzijdig aanbrengen, verkammen en materiaal aanbrengen binnen huidvormingstijd.

TOEPASSINGSGEBIED

Parket · Volkern · Cementgebonden platen · Tapijt · Mozaïekparket · Beton · Cement · Anhydriet · Hout · Spaanplaat · Board · Trespa · Metalen

⚠ Binnen en buiten toepasbaar. Bestand tegen korte inwerking van verdunde zuren en zouten.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.