MSP LIJMT ALLES

MS-POLYMER® AFDICHTINGS- & CONSTRUCTIELIJM · REF. 2281

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**CTN MSP Lijmt Alles**
Artikelnummer	**2281**
Categorie	**MS-Polymer Afdichtingskit**
Merk / Fabrikant	**ChemTechniek Nederland**
Verpakking	**P.E. kokers 290 ml (12 stuks per doos)**
Verkrijgbaar in	■ Zwart (2281 ZW) ■ Grijs (2281 GR) □ Wit (2281 WI) ■ Beige (2281 BE) □ Transparant (2281 TR)

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	1,53 g/ml
Huidvormingstijd	10 min bij 23°C/55%RV
Doorharding na 24 uur	3 mm bij 23°C/55%RV
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +100°C
Max. vervorming	25%
Hardheid Shore A	60
Treksterkte	2,60 MPa
Rek bij breuk	300%

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Permanent elastisch blijvend
- ✓ Universeel voor binnen en buiten
- ✓ Overschilderbaar met waterbasis verven
- ✓ Snel doorhardend en handvast
- ✓ Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- ✓ UV-, weer-, water- en schimmelbestendig
- ✓ Hecht zonder primer op praktisch alle ondergronden
- ✓ Neutraal uithardend, vrijwel reukloos
- ✓ Blaasvrij, schuur- en slijpbaar na uitharding
- ✓ Niet corrosief ten opzichte van metalen

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Vochtsporen zijn toegestaan. Knip spuit af op gewenste breedte. Breng lijm gelijkmatig aan en verwerk binnen huidvormingstijd. Voor afdichten: glad afstrijken met vochtig gereedschap. Volledig uitgehard na 1-3 dagen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

TOEPASSINGSGEBIED

Afdichten van voegen en naden · Constructielijm voor metaal, beton, kunststof en hout · Montagelijm voor bouwmaterialen · Spiegellijm · Reparaties en onderhoud · Installatie- en montagewerken · Geschikt voor voedselruimten

⚠ Bij overschilderen met oplosmiddelverven vooraf verftest uitvoeren. Verven op oplosmiddelbasis kunnen droging vertragen.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.