

CTN CHEMISCH ANKER

2-COMPONENT CHEMISCHE MORTEL · REF. 2611

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	CTN Chemisch Anker
Artikelnummer	2611
Categorie	Chemische Ankers
Merk / Fabrikant	ChemTechniek Nederland
Complete start kit	Art. 2615

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Type	2-component mortel
Toepassing	Standaard kokerpistool
Materialen	Droge en vochtige ondergronden

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Geschikt voor zware bevestiging
- ✓ Spanningsvrije montage in beton en natuursteen
- ✓ Trillingsbestendige oplossing
- ✓ Geschikt voor holle en volle materialen
- ✓ Zeer snelle belastingstijd
- ✓ Toepasbaar op vochtige ondergronden

GEBRUIKSAANWIJZING

Boor gat in juiste diameter en diepte. Reinig boorgat grondig. Meng mortel met standaard kokerpistool. Vul boorgat voor 2/3. Plaats anker of draadstang direct. Handhaaf rechte positie tijdens uithardingstijd.

TOEPASSINGSGBIED

Hekwerken · Garagepoorten · Zuilen · Vangrails · Zwembaden · Consoles · Machines · Trapleuningen · Reclameborden · Sanitair · Vlaggenmasten · Omheiningen · Rolluiken · Boilers · Airconditioning · Signalisatie · Zonwering · Verlichting · Balustrades · Kabelgoten · Schotelantennes · Veiligheidsdeuren · Trappen · Keuken- en wandkasten

⚠ Minimale uithardingstijden variëren per temperatuur. Bij temperatuur onder 0°C moet koker minimaal 20°C zijn.

MAATTABEL

DIAMETER	ANKERSTANG (MM)	VERANKERINGSDIEPTE MIN/MAX (MM)	BOORDIAMETER (MM)	DOORVOERDIAMETER (MM)	MAX AANDRAAIMOMENT (NM)	HART- HART AFSTAND MIN (MM)	RANDAFSTAND MIN (MM)
Ankerstangen							
M8	8	60/160	10	9	10	40	40
M10	10	60/200	12	12	20	50	50
M12	12	70/240	14	14	30	60	60
M16	16	80/320	18	18	60	80	80
M20	20	90/400	24	22	90	100	100
M24	24	100/480	28	26	140	120	120
Wapeningstaal							
Ø8	8	60/160	12	-	-	40	40
Ø10	10	60/200	14	-	-	50	50
Ø12	12	70/240	16	-	-	60	60
Ø14	14	75/280	18	-	-	70	70
Ø16	16	80/320	20	-	-	80	80
Ø20	20	90/400	25	-	-	100	100
Ø25	25	100/500	32	-	-	125	125

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521
E: info@chemtechniek.nl
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.