# CTN400

2-COMPONENTEN KUNSTSTOFLIJM · REF. C051CTN400

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

## PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| Productnaam | CTN400 |
| Artikelnummer | C051CTN400 |
| Categorie | 2-componenten kunststoflijm |
| Merk / Fabrikant | ChemTechniek Nederland |
| Verkrijgbaar in | Zwart (Component A)<br>Naturel/honingkleurig (Component B) |

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Dichtheid Component A | 1,02 g/cm³ bij +23°C |
| Dichtheid Component B | 1,19 g/cm³ bij +23°C |
| Viscositeit | ~ 50.000 mPas |
| Shore Hardheid D | SH-D-70 bij +23°C |
| Verwerkingstijd | 60 seconden |
| Droge kleefkracht | 90 seconden bij +23°C |
| Trekvastheid | > 30 MPa |
| Rekbaarheid | 30% |
| Maximale spleetmaat | 5 mm |
| Volumewijziging | < 1% |

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Overschilderbaar na 60 minuten
- ✓ Weer- en verouderingsbestendig
- ✓ Temperatuurbestendig tot 120°C (piek 140°C)
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Bereikt extreem hoge sterktes
- ✓ Automatische mengverhouding

## GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlakken reinigen en vetvrij maken. Cartridge aanbrengen in pistool. Beide componenten gelijkmatig uitdrukken tot mengverhouding correct is. Materiaal direct na menging verwerken binnen 60 seconden. Na 15 minuten nabewerking mogelijk zoals slijpen, boren en draadsnijden.

## TOEPASSINGSGEBIED

Duurzaam repareren van scheuren en gaten in kunststof · Chemische verankering in constructiematerialen · ABS, SMC, PC, Polyester · IJzer en niet-ijzerhoudende metalen · Isolatiematerialen, HPL, glas · Hard en zacht hout · Steen en natuursteen

⚠ Verwerkingstemperatuur materiaal: +17°C tot +25°C. Omgevingstemperatuur: +5°C tot +30°C.

## CONTACTINFORMATIE

## DISCLAIMER

**ChemTechniek Nederland**
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.