CTN300

METHYLMETHACRYLAAT CONSTRUCTIELIJM · REF. C052

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**CTN300**
Artikelnummer	**C052**
Categorie	**Constructielijm**
Type	**Methylmethacrylaat**
Basis	**Tweelkomponentenlijm**
Kleur	**Zwart**
Mengverhouding	**1:1 gewicht/volume**
Houdbaarheidsdatum	**12 maanden bij 20°C**

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuursbestendigheid	**-55°C tot +120°C (piek 200°C)**
Shore D hardheid	**75**
Rek bij breuk	**2,4%**
Volumekrimp (7 dagen)	**5%**
Viscositeit 20°C	**130.000-200.000 mPa·s**
Specifiek gewicht	**0,97**
Vlampunt	**11°C**
Handvast tijd	**1 uur**
Fixatietijd	**10-15 minuten**
Verwerkingstijd	**5-7 minuten**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Hoge treksterkte tot 30 N/mm²
- ✓ Chemicaliënbestendig
- ✓ UV- en weerbestendig
- ✓ Gasoliebestendig
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Hoog opvullend vermogen (1-10 mm)
- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Slagvast

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlakken reinigen en ontvet. Componenten A en B in verhouding 1:1 mengen tot homogene massa. Direct na mengen aanbrengen binnen verwerkingstijd van 5-7 minuten. Delen positioneren binnen 10-15 minuten. Verwerken bij kamertemperatuur (±20°C) voor optimale resultaten.

TOEPASSINGSGEBIED

Verlijming van ABS · PVC · Polyester · Aluminium · Staal · RVS · Glasvezelversterkte producten · Urethaan · Acrylprodukten · Glas · Vinylesters · Kunststof op metaal

⚠ Ontvlambare vloeistof. Temperaturen boven 40°C verkorten verwerkingstijd met 30%. Onder 5°C vindt bijna geen reactie plaats.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,

E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.