SUPER GLUE GS

SECONDELIJM MET HOGE VISCOSITEIT · REF. C063

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**Super Glue GS**
Artikelnummer	**C063 (20g) / C063.5 (500ml)**
Categorie	**Secondelijm**
Verpakking	**20 stuks per doos**
Houdbarheid	**12 maanden bij 5°C tot 8°C**

TECHNISCHE GEGEVENS

Viscositeit bij 20°C	**25°C 2-5 mPa.s**
Dichtheid	**1,05 g/cm³**
Treksterkte	**21 N/mm² (DIN53283)**
Temperatuurbestendigheid	**-50°C tot +80°C**
Uithardingstijd aluminium	**5-10 seconden**
Uithardingstijd rubber	**3-5 seconden**
Vullend vermogen	**0,05 mm**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Capillaire werking
- ✓ Goed vullend
- ✓ Zonder oplosmiddelen
- ✓ Kleurloze transparante lijmverbinding
- ✓ Bestand tegen de meeste chemicaliën
- ✓ Overschilderbaar

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het naaldje afsnijden voor gebruik
2. Ondergronden moeten droog, schoon en vrij van olie, vet en stof zijn
3. Gebruik een ontvetter die geen residu nalaat
4. Secondelijm aan één zijde aanbrengen en delen samenpersen
5. Handvastheid na enkele seconden, volledige eindsterkte na 24 uur

TOEPASSINGSGEBIED

Metaal · Kunststof · Rubber · EPDM-elastomeer · Glas/keramiek · Poreuze materialen · Rubberen ringen

⚠ Ondergronden dienen vlak te zijn. Bij niet-vlakke delen is gebruik van een activator noodzakelijk.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: **+31 (0)318 821 521**
E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.