CHEMTECHNIEK NEDERLAND · INDUSTRIAL PRODUCTS

TECHNISCH DATABLAD
PROFESSIONELE PISTOOLSCHUIM

FLEXI FOAM 750 ML

FLEXIBELE POLYURETHAANSCHUIM · REF. 348

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

PRODUCT DETAILS

Productnaam	**FLEXI FOAM 750 ML**
Artikelnummer	**348**
Categorie	**Pistoolschuim**
Type	**Polyurethaanschuim**
Inhoud	**750 ml**
Kleur	**Wit**
Opbrengst	**35 liter**

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleefvrij na	**6-10 min**
Snijdbaar na	**20-40 min**
Uithardingstijd	**80-100 min**
Dichtheid	**20-25 kg/m³**
Temperatuurbestendigheid	**-40°C tot +90°C**
Thermische geleiding	**30-35 mW/m.K**
Geluidsisolatie	**63 dB**
Brandgedrag	**B3**
Doordringbaarheid	**≤ 0,001 dm³/m.s @ 1050 Pa**

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Zeer flexibel en elastisch
- ✓ Hoge isolatiewaarde
- ✓ Hoge opbrengst: 35 liter uit 750 ml
- ✓ Uitstekende hechting op diverse materialen
- ✓ Overschilderbaar na 24 uur
- ✓ Bestand tegen warmte, koude en water
- ✓ Duurzaam, bestand tegen veroudering
- ✓ A+ label voor VOC gehalte
- ✗ Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE
- ✗ Niet geschikt voor continue waterbelasting

GEBRUIKSAANWIJZING

Bus voor gebruik 20x krachtig schudden. Bus op pistool aansluiten bij temperatuur +5°C tot +30°C (aanbevolen 15-25°C). Omgevingstemperatuur: +5°C tot +35°C (aanbevolen 10-25°C). Niet aanbrengen in lagen groter dan 4 cm dik. Na 24 uur afwerken met stuc of verf.

TOEPASSINGSGEBIED

Bewegende voegen rondom raam- en deurkozijnen · Aansluitingen van scheidingswanden, plafond en vloer · Doorvoeringen van leidingen en pijpen · Aansluitnaden van nokken en dakkapellen · Opvullen en isoleren van holle ruimtes · Stel- en montageruimten

⚠ Niet injecteren in gesloten constructies. Niet geschikt voor grote holle ruimtes waar onvoldoende vocht beschikbaar is.

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland
Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden,

E: **info@chemtechniek.nl**
W: www.chemtechniek.nl

onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.